

# **sandroplast**

# **BITUMEN-ISOLIERANSTRICH**

## **Art des Produktes**

Lösemittelhaltiger, kalt verarbeitbarer, schwarzer Deckaufstrich auf Bitumenbasis.

## **Anwendungsgebiet**

Schutzanstrich für Betonflächen, voll verputztes Mauerwerk im erdberührten Bereich, für Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18 195, Teil 4, Ausgabe 1983, sowie Eisen- und Metall.

## **Eigenschaften**

Das Produkt entspricht in seiner Beschaffenheit der AIB DS 835, Anhang II, Spalte 4. Der durchgetrocknete Schutzfilm ist wasserabweisend, versprödet nicht und ist beständig gegen aggressive Einwirkung durch wässrige Lösungen von Laugen, Mineralsäuren, Salzen und Rauchgasen.

## **Verarbeitung**

Die zu behandelnde Fläche muss trocken und sauber sein. Reste von Öl und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen auszubessern. Zur Verbesserung der Haftung Untergrund mit 0,25 bis 0,35 l/m<sup>2</sup> sandroplast Voranstrich vorstreichen. Anschließend durch Streichen, Rollen oder mit geeignetem Spritzgerät auftragen. Zementmörtel abreiben, nicht glätten (griffigen Untergrund herstellen).

Bei der Anfüllung mit bindigem Boden ist vor der Abdichtung eine Schutzschicht vorzusehen. Geröll und Bauschutt sind zum Anfüllen ungeeignet.

HINWEIS: Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden. NUR IM AUSSENBEREICH VERWENDEN.

## **Materialverbrauch**

Pro Arbeitsgang sind ca. 0,3 bis 0,5 l/m<sup>2</sup> aufzubringen.

Die erforderliche Festkörpermenge nach DIN 18 195, Ausgabe 1983, Teil 4, Abschnitt 7, Tabelle Zeile 3 (=mittlere Schichtdicke 1 mm) ist in mindestens 3 Arbeitsgängen aufzubringen. Je nach Untergrundbeschaffenheit, Verarbeitungstemperatur und Auftragsverfahren sind im allgemeinen mehr als 3 Arbeitsgänge zum Erreichen der vorgeschriebenen Mindestmenge erforderlich. Jeder Anstrich muss durchgetrocknet sein, bevor der nächste Arbeitsgang erfolgt.

## **Lieferform**

Hobbock 30 ltr, Eimer 10 ltr, Eimer 5 ltr

## **Lagerbedingungen**

Lagerfähigkeit: im original verschlossenen Gebinden 12 Monate

Lagertemperatur: Material ist nicht frostempfindlich

## **Sicherheitshinweise**

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## **Entsorgung**

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei  
(bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

*sandroplast*

# **BITUMEN-ISOLIERANSTRICH**