

B1-Montageschaum

schwer entflammbar

► Profiqualität

Merkmale

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor
- DIN 4102 B1-Qualität
- Nur schwerentflammbar (DIN 4102-B1) zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen
- Einkomponentig
- Ausbeute ca. 42 Liter
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitshärtend
- Feinporige Zellstruktur
- Strukturfest, formstabil

Verarbeitungsvorteile

- Schnelle Aushärtung
- Schneidfähig nach ca. 40 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungs- und pilzbeständig
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

- Montieren und Kleben
- Abdichten im Dach- und Wandbereich
- Dämmen und Isolieren
- Füllen von Bauteilen und Hohlräumen mit brandbeständiger Anforderung



B1-Montageschaum

Inhalt 750 ml
Art.-Nr. 280 753 (Röhrchen)

Inhalt 750 ml
Art.-Nr. 280 753P (Pistole)

Einsatzbereich

- ▶ Fenstersetzer
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Zimmereihandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Sanitärhandwerk

Verarbeitung

Der angefeuchtete Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Die Dose ca. 20-mal kräftig schütteln. Danach **beko B1-Montageschaum** gleichmäßig auftragen. Auf eine ausreichende Befeuchtung des Untergrundes und ggf. nachträgliches Besprühen des frischen Schaumes ist zu achten! Bei mehreren Schaumsträngen muss zwischengefeuchtet werden. **Verarbeitungshinweise auf der Dose beachten!**

Hinweise

- ▶ In ca. 7 Tagen erreicht der Schaum die volle, geprüfte Brandklasse.
- ▶ Schäumen erst ab einer Umgebungstemperatur von +5° C.
- ▶ Frische Schaumflecken mit PU-Reiniger entfernen.
- ▶ Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- ▶ Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- ▶ Keine Haftung auf Polyethylen, Silicon und PTFE.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend		
Verarbeitbar	ab +10°C, maximal +30°C, optimal +20°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit		
Temperatur	beständig von -40°C bis +80°C, kurzfristig +120°C (ausgehärtet)		
Schneidbar	nach 40 Minuten		
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	0,036 W/mk		
Baustoffklasse	B1 schwerentflammbar nach DIN 4102/Teil 1 (entspricht keiner F- (Feuerwiderstands-) Klassifizierung)		
Tropfenbildungsklasse	Tr1 nicht tropfend		
Farbe	pink (rosa)		
Zelligkeit	mittelfein		
Schaumvolumen	ca. 42 Liter Ausbeute bei +20°C (freigeschäumt)		
Haltbarkeit	12 Monate bei +20°C		
Lagerung	von +5°C bis +30°C, trocken		
Inhalt / Verpackung	Art.-Nr. 280 753 Art.-Nr. 280 753P	12 Stück/Karton 12 Stück/Karton	624 Stück/Palette 672 Stück/Palette

